



Mas Flexible 800

www.betonpas.com

ماستیک گرم اجرای MF-800

ماستیک درزگیر پایه قریبی با سیستم اجرای گرم

شرح

- پرکردن ترکهای سطحی در خیابانها و جادههای درون و برون شهری و پارکینگ های طبقاتی
- آبیندی و پوشش دهی کلیه ترکها و درزهای ایجاد شده در آسفالت های قدیمی
- درزبندی کلیه سازه های بتنی و سطوح آسفالت
- درزبندی کانال ها و سازه های آبی مانند مخازن، استخرها و سدها
- درزبندی لوله، سالن، سرخانه، کف باند فرودگاه، اسکله، نیروگاه

Mas Flexible 800 ماستیک درزگیر بر پایه بیتومن و رزینهای سینتیک می باشد که دارای استحکام فرسایشی و خاصیت انعطاف پذیری است، این محصول در برابر ریزش آب، مواد شیمیایی و فاضلاب مقاوم بوده و بصورت گرم اجرا می شود، ماستیک گرم اجراء هیچ گونه اثر سوئی بر روی آب های صنعتی و کشاورزی ندارد.

مزایا

- مانعث از نفوذ آب به سطح زیرین آسفالت
- چسبندگی عالی به آسفالت و بتون نیاز به پرایمر
- مقاومت بالا در برابر شرایط جوی
- پایدار در محیط های گرمسیر و سردسیر
- مقاوم در برابر آب دریا و فاضلاب
- از دیدار طول تحت کشش (Elongation بالای ۱۰۰٪)
- تیکسوتروپ (بدون شرگی) تا دمای زیر ۵۰°C
- مقاومت در برابر عوامل مضر محیطی و تابش شدید نور خورشید
- دارای قابلیت انعطاف پذیری
- مقاومت بالا در برابر خورنده های شیمیایی
- چسبندگی فوق العاده بالا
- مقاوم در برابر رشد میکرو ارگانیزم های آبزی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

جامد	حالت فیزیکی
مشکی	رنگ
۱/۲۰ ± ۰/۱	وزن مخصوص gr/cm³
+۱۴۰°C تا +۱۲۰°C	دمای اعمال بینه
+۱۵۰°C	حداکثر دمای مجاز
+۷۰°C تا -۲۵°C	دمای سرویس
درصد از دیدار طول ۲۰۰ الی ۵۰۰	درصد از دیدار طول



میزان مصرف

میزان مصرف با توجه به حجم درز و اعمال وزن مخصوص MF-800 محاسبه می‌گردد.

استاندارد

ASTM D 2203

بسته‌بندی

این محصول در بسته‌های ۲۰ کیلوگرمی عرضه می‌گردد.

نگهداری

در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و گرمای زیاد نگهداری شود. در صورت رعایت شرایط انبارداری مناسب، عمر مفید محصول ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید خواهد بود.

بهداشت و ایمنی

از تماس محصول، با پوست بدن جلوگیری گردد. چنانچه با پوست بدن تماس یافت آن را بوسیله حلال‌های نفتی زدوده و سپس بوسیله آب و صابون شستشو دهید.

دستور العمل مصرف

سطح باید تمیز، خشک و عاری از ذرات سست و گرد و غبار باشد. حرارت دهنده ماستیک در حمام‌های روغن تحت کنترل یا ظرفهای دوجداره دارای همزن تا دمای $10^{\circ}\text{C} \pm 14^{\circ}\text{C}$ (دما نباید از 16°C بالاتر رود) انجام شده تا محلولی همگن و قابل ریزش حاصل آید.

انتقال حرارت به تمام روغن و ماده ذوب شده باید با ترمومترات کنترل شود. در غیراینصورت خطر بالارفتن بیش از حد دما وجود دارد و ممکن است ماده قبل از ریختن بصورت جامد درآید. توصیه می‌شود ابتدا مقدار کمی از ماستیک در دیگ گرمه کن ریخته شده و پس از ذوب اولیه به تدریج ماستیک اضافه شود.

اعمال ماستیک توسط دستگاه ذوب کننده دارای پمپ و یا رابط و نازلهای مخصوص انجام می‌شود و در موارد حساس یا کارهای جزئی از سطل‌های فلزی در پوشش دار مخصوص استفاده می‌گردد. پیشنهاد می‌گردد قبل از ماستیک کاری از پراپیمر قیری استفاده گردد. هنگام استفاده از این محصول در شرایطی که فشار آب زیاد است، استفاده از نوارهای پشت‌بند پلاستیکی یا طناب کنفی که مقاوم در برابر حرارت باشند، توصیه می‌شود.

پس از اتمام کار، کلیه ابزار را به وسیله حلال‌های نفتی (مثل تینر) شستشو دهید. از اختلاط هر نوع حلال با محصول خودداری نمائید. دمای ماستیک MF-800 نباید هنگام اجرا، کمتر از 120°C درجه باشد و همچنین می‌بایست طوری ریخته شود که ایجاد حباب هوا نکند.